

74 - 88 皮革用 アタックロン硬化剤 2

製品紹介

74 - 88 皮革用アタックロン硬化剤 2は無黄変タイプの水性塗料用の硬化剤です。

特殊な常温反応タイプの硬化剤ですので、優れた物性を示します。添加量は水性塗料に対して、5～10%の添加で、耐水性、耐溶剤性、耐摩耗性、耐熱性等を顕著に向上させます。

尚、ご使用に際して、本製品は水とも反応しますので可使用時間を意識した配合量を検討ください。

性 状

外 観	淡黄色透明液体
固形分	20 ± 2%

注意事項

硬化剤ですので、塗装液に可使用時間が発生します。硬化剤添加時から4時間を目処に使い切るようにしてください。硬化剤添加時から4時間を越えた配合液は廃棄してください。

酸とは急激に反応します。共存は絶対に避けてください。

御需要家各位で充分御検討の上御使用下さいますようお願い致します。