

76ライン[カラーペースト] / 79ライン[ディスパーカラー]

色相	品名	特徴	顔料系	Pig. No.	耐熱性	耐光性	耐酸性	耐アルカリ	耐移行	鉛フリー
76ライン [カラーペースト]										
白	11	ホワイト	スタンダード	酸化チタン	W-6	○	△	○	○	○
	12	ホワイト SJ	高濃度タイプ	酸化チタン	W-6	○	○	○	○	○
黄	23	ファインエロー	スタンダード	アゾ系	Y-3	○	○	○	○	○
	25	エロー ライト	経済タイプ	クロム酸鉛系	Y-34	○	△	×	×	○
橙 赤	30	バーミリオン	スタンダード	クロム酸鉛系	R-104	○	△	×	×	○
	33	メープルレッド	スタンダード	アゾ系	R-48:1他	△	△	△	○	○
	45	カーミン	スタンダード	アゾ系	R-57	×	×	△	△	○
	49	ストロベリーレッド	スタンダード	アゾ系	R-238	○	○	○	○	○
	71	マルーン	スタンダード	アゾ系	R-63	×	×	△	△	○
	76	ブラウンライト	経済タイプ	酸化鉄	R-101	○	○	○	○	○
緑	50	グリーン	スタンダード	フタロシアニン系	G-7	○	○	○	○	○
青	62	ファーストブルー	スタンダード	フタロシアニン系	B-15	○	○	○	○	○
黒	81	D ブラック	調色用	カーボン	Bl-7	○	○	○	○	○
	88	スーパーブラック	経済タイプ	カーボン	Bl-7	○	○	○	○	○
79ライン [ディスパーカラー]										
黄	24	エローオーカー	スタンダード	酸化鉄	Y-42	○	○	○	○	○
黒	82	ブラック RX	スタンダード	カーボン	Bl-7	○	○	○	○	○
(備考) 耐熱性; 熱ゴテ200℃ 耐光性; フェードメーター100時間(水銀灯照射) 耐酸性; 5% 塩酸滴下 耐アルカリ性; 5% 水酸化ナトリウム滴下 耐移行性; 白ラッカー塗布 ※鉛系顔料を含有しているものは下記の通りです。それ以外は意図的に含有しておりません。 ・76-25 カラーペーストエローライト ・76-30 カラーペーストバーミリオン										

Union ユニオンペイント株式会社