

78ライン 皮革用 SSウレタン

製品説明

78ライン 皮革用 SSウレタンは、速乾性で肉薄型ラッカータイプのシリコン変性ウレタン樹脂塗料です。塗膜の形成は溶剤の揮発により完了しますので、ラッカーと同程度の乾燥性が得られます。

78ライン皮革用 SSウレタンの感触は

非常にソフトな樹脂を使用しておりますので、しっとりとした柔軟性のある特徴のある感触が得られます。しかも、シリコン変性のウレタンですから感触が変化しません。経時で感触の安定した仕上げが可能です。

78ライン皮革用 SSウレタンの物性は

無黄変タイプの樹脂を使用しております。耐光性を要求される仕上げに使用が可能です。耐摩耗性、耐溶剤性等の諸物性を上げる場合は、78-77LLウレタン硬化剤または、78-88ウレタン硬化剤B-300を使用する事で向上させる事が出来ます。

(78-77LLウレタン硬化剤：無黄変タイプの硬化剤)

(78-88ウレタン硬化剤B-300：速乾性タイプの硬化剤)

78ライン皮革用 SSウレタンの用途は

塗膜の感触を生かして、家具用革、袋物用革に使用しますと感触、性能を最大限に発揮できます。尚、シンナーは専用シンナー(11-81ウレタンシンナーK)を使用してください。

使用方法

78-40	SSウレタンクリヤー	100~0	部
78-42	SSウレタンマットクリヤーLV	0~100	部
11-81	ウレタンシンナーK	500	部
78-88	ウレタン硬化剤B-300	20~30	部

上記配合例では、78-88 ウレタン硬化剤B-300を使用しましたが、78-77LLウレタン硬化剤も同様の配合でご使用ください。

注意事項

SSウレタンは、硬化剤を配合しますと可使時間が発生します。硬化剤配合後、4時間を経過した塗液は、廃棄してください。

御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいませお願い致します。