

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo
品名

14 - 33 ELウッドサフェーサー ブラック

系 統

硝化綿下塗り塗料

用 途

一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど

使用シンナー

82 - 917 ユニエコラッカーシンナー

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	60%	80%	100%
10 での粘度	19	15	13
20 "	16	14	12
30 "	15	13	11

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	13 ~ 18秒
エアースプレー	10 ~ 13秒

温 度 と
乾 燥 時 間

温 度	10	20	30
指触乾燥	7 分	5 分	3 分
指圧乾燥	30分	20分	10分
硬化乾燥	3 時間	2 時間	1 時間

一回の塗布量

8 ~ 12 g / 尺² (90 g ~ 130 g / m²)

使用上の注意

- (1) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 09 ノンブラを添加してください。
- (2) 塗料は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。