

アルコール系溶剤以外の溶剤に不溶のため、次工程にラッカー、ウレタン等の塗料を直接刷毛塗りしても色動き（ブリード）がありません。（ただし、次工程の希釈はいずれもウレタンシンナーを使用）

濃度が高く着色力のある素地着色剤です。

**コードNo
品名**

63ライン ニューパマトンステイン

色の種類

63-01 ブラック 63-03 ブルー 63-04 レッド 63-06 オレンジ
63-07 エロー 63-11 チーク 63-12 ケヤキ 63-13 チェリー
63-14 ライトオーク 63-15 ダークオーク 63-16 オールナット
63-17 シタン 63-18 ダークマホガニー 63-19 ローズ 63-20 グリーン

系 統

染料系素地着色剤

用 途

一般木工、家具用

使用方法

着色濃度の調整は11-23ニューパマトンシンナーで希釈してください。また、乾燥が速すぎて着色ムラが生じる場合は11-09ノンブラを適量混合してください。

乾燥時間

11-23 ニューパマトンシンナーで希釈して素地着色として使用した場合。
1.0時間（20 ）

使用上の注意

- (1) 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件などによって色の差異が生ずる事がありますので、試し塗りをして色を確認して下さい。
- (2) 他の塗料に混合して使用しないでください
- (3) ラッカーシンナー、ウレタンシンナー、塗料用シンナーには溶解しません。
- (4) 65-51ウッドコンディショナー、ニューパマトンステインを併用する場合には、11-23ニューパマトンシンナーは使用しないでください。
11-22コンビシンナーかメタノールを使用してください。
- (5) このステインで着色後、上塗り塗料の塗装を十分行ってください。十分な塗膜を形成されない場合、完成後水で濡れたりしますとブリードして接触した他の物へ色が付く事があります。
- (6) 使用後の刷毛、スプレーガン等の塗装器具の洗浄には、メタノール、ニューパマトンシンナーで洗浄してください。
- (7) 使用前に必ず良く振ってください。
- (8) 危険物有害情報については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。