

アルコール系溶剤以外の溶剤に不溶のため、次工程にラッカー、ウレタン等の塗料を直接刷毛塗りしても色動き（ブリード）がありません。着色力、耐光性に優れている素地着色剤です。塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない塗料です。

**コードNo  
品名**

65ライン コンピステイン

**色の種類**

65 - 01	ブラック	65 - 03	ブルー	65 - 04	レッド
65 - 07	エロー	65 - 08	ブラウン	65 - 09	ホワイト
65 - 11	チーク	65 - 12	チェリー	65 - 15	ライトオーク
65 - 17	ダークオーク	65 - 19	ウォールナット	65 - 21	マホガニー

**系 統**

顔料系素地着色剤

**用 途**

一般木工、家具用

**使用方法**

- 着色濃度の調整は11 - 22 コンピシンナー、11 - 25 コンピシンナー（遅乾型）又は11 - 09 ノンブラを混合して調整して下さい。
- 素材によって吸い込みムラを生じる場合は、吸い込みムラ防止として着色前に65 - 51 ウッドコンディショナーを捨て塗りして下さい。

**乾燥時間**

11 - 22 コンピシンナーで希釈して素地着色として使用した場合。  
1.0時間（20℃）

**使用上の注意**

- 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件などによって色の差異が生ずる事がありますので、試し塗りをして色を確認して下さい。
- 他の塗料に混合して使用できません。
- 着色後セラックニスの刷毛塗りはできません。
- 水、ウレタンシンナー、塗料用シンナーには溶解しません。
- 使用前に必ず良く振ってください。
- 使用後の刷毛、スプレーガン等の塗装器具の洗浄は、「11 - 22 コンピシンナー」又はアルコール系溶剤で行なってください。
- 危険物有害情報については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。