

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo品名 89-81 EGバリューウレタンサンジグ 主剤

系 統 2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗り など

使用B液 89-811 EGバリューウレタンサンジグ 硬化剤

混合比率 主剤 : 硬化剤 = 1 : 1

使用シンナー 91-50 AF EGウレタンうすめ液

**シンナーの
希釈率と粘度**

シンナー希釈率	0%	10%	20%
10℃での粘度	28	17	12
20℃ "	20	14	11
30℃ "	18	13	10

※ 上記数値は、イフタカップ(秒)でのデータです。

※ 塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14~20秒
エアースプレー	10~14秒

**温 度 と
乾 燥 時 間
可 使 時 間**

温 度	10℃	20℃	30℃
指触乾燥	20分	10分	8分
指圧乾燥	90分	40分	30分
硬化乾燥	3時間	2時間	90分
可使時間	5時間	3時間	2時間

※ 可使時間：シンナー希釈率10%の場合

一回の塗布量 6~10g/尺² (65g~110g/m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
- (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。
- (5) 塗装時、乾燥時は十分に換気を行ってください。