

78 - 88 皮革用 ウレタン硬化剤 B - 300

製品紹介

78 - 88 皮革用 ウレタン硬化剤 B - 300 は、難黄変のポリイソシアネートです。ラッカー型のウレタン用の硬化剤として、使用される為に開発されました。

通常、ラッカー型のウレタン硬化剤は無黄変タイプのイソシアネートが使用される事が多いですが、乾燥性において黄変タイプのイソシアネートに一步譲ります。

78 - 88 皮革用ウレタン硬化剤 B - 300 は速乾性を有しておりますので、『無黄変の硬化剤では、作業性（乾燥性）に支障が出る。しかし、耐光性はある程度維持したい』

という要望に応えられる硬化剤です。

相溶性を重視して設計しておりますので、当社78ラインのラッカ - タイプのウレタン FFウレタン、SSウレタン、LLウレタンに速乾性硬化剤として使用可能です。

性状

外 観	透明液体
固形分	36 ± 2 %

使用方法

現在、ウレタンA液100部に対して、78 - 88皮革用ウレタン硬化剤 B - 300 が一般的に使用されている添加量は20 ~ 50部の範囲です。これは、感触重視の場合は20部、物性重視の場合は50部の添加量と使い分けて頂いております。

初めて御使用くださる場合は、まず、30部の添加量からの確認を推奨いたします。

注意事項

78 - 88 皮革用ウレタン硬化剤 B - 300 を添加した塗液は、可使時間が発生します。78 - 88 皮革用ウレタン硬化剤 B - 300 を添加した時点から、4時間以上経過した塗液は廃棄してください。添加量については上記[**使用方法**]の範囲でアレンジ可能ですが、感触、物性のバランスは必ず確認してください。

御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいます様お願い致します。