

水性ステインは、従来の溶剤タイプに比べて臭いが無く火気にも安全で使い易い着色剤です。
そのまま着色でき、乾くと水にも溶剤にも不溶となります。

**コードNo
品名**

68ライン 水性ステイン

色の種類

68-01 ブラック 68-03 ブルー 68-04 レッド 68-07 エロー
68-07 ブラウン 68-09 ホワイト 68-11 チーク 68-14 ライトブラウン
68-15 ダークブラウン 68-16 オーク 68-18 ウォールナット
68-19 マホガニー

系 統

顔料系素地着色剤

用 途

一般木工、家具用

使用方法

1. 良く振ってから使用してください。
2. 適度な濃度に調整してありますので刷毛塗り、スプレー塗りができます。
なお、濃度を薄くしたい場合は水道水で希釈し、濃くしたい場合は、2～3度重ね塗りして下さい。
3. 着色ムラが生じやすい場合は、水性クリヤーを水道水で2～3倍に希釈し捨て塗りしてから着色して下さい。
4. 着色後の塗装は、良く乾燥させてから次工程へ進んでください

乾燥時間

1時間(20)湿度、通風状態によって乾燥時間が変わります。

使用上の注意

- (1) 低温(5)以下)での使用は避けてください。
- (2) 多湿時は乾燥が遅くなります。
- (3) 凍結させたら使用できません。また、保存は冷暗所で保存して下さい。
- (4) ホワイト及びホワイト使用した調色品は分離、沈降がありますが、良く振ってから使用して下さい。
- (5) 使用後の容器及び刷毛は乾かないうちは水で洗浄できますが、乾燥後は水に不溶のためラッカーシンナーで洗浄して下さい。
- (6) 使用前に必ず良く振ってください。
- (7) 使用後の廃液はみだりに捨てないで、溶剤タイプと同じく焼却、廃棄処理して下さい。
- (8) 金属の容器には、入れないで下さい。
- (9) 木材によっては反り、アバレを生じさせることがあります。
- (10) 開栓後は速やかに使用して下さい。また、希釈後の使用も速やかに使い切ってください。
- (11) 危険物有害情報については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。