

植物由来成分配合

ボタニカルカラーペイント

水性×植物油の新たな自然系塗料

水性 & 超低臭



水性着色塗料

BOTANICAL
COLOR PAINT

水性着色剤に植物油を配合したボタニカルカラーペイント
水性なのに油のようなしっとりとした仕上がり

水性着色塗料 屋内木部用

ボタニカルカラーペイント

【塗るゼリー】

無鉛 トルエンキシレン無 建築基準対応 食品衛生対応 13物質対応 学校環境対応 鉛ガイド対応

F☆☆☆☆ 登録番号 U01105 (社) 日本塗料工業会

—— 特 徴 ——

- 素材を活かした美しい仕上がり
- オイルステインの様な塗れ感の仕上がり
- 色ムラになりにくく、きれいな仕上がり
- 初めての方でも簡単に塗れる
- ゼリー状なので飛びや跳ねが少なく安心

—— 用 途 ——

住宅内部の木製製品全般・木製家具など

【ボタニカルカラーペイント】 12色 + 透明



あえて違う色を塗り重ねることでラスティック&ビンテージ感も演出可能



塗装手順

STEP 1



素地研磨

STEP 2



着色&拭き取り

STEP 3



乾 燥

STEP 4



透明塗布&拭き取り

STEP 5



乾 燥

完 成

※ 色見本は印刷のため、実際とは異なる場合があります。

【ボタニカルカラーペイント】 容量：500 ml

品 名：合成樹脂塗料

成 分：合成樹脂（アクリルウレタン）・顔料・水

塗り面積：4.5~6.5 m² / 畳約 2.5~3.5 枚（2回塗り）

乾燥時間：塗り重ね時間 4 時間以上（20℃）・冬季 8 時間以上

用 具：ウェス（布）・手袋・サンドペーパー・ビニールシート等



水性

低臭

ジェル



屋内の未塗装木製品の塗装に最適！
住宅内部の木製製品全般・木製家具など

塗装方法

① 塗面をきれいにする

油分・汚れ・カビなどを取り除きます。木目に沿って #180 ~ #240 のサンドペーパーをかけ、研磨粉を布で拭き取ります。

② 塗料をよく混ぜる

フタを指で押さえて容器ごとよく振って中身を混ぜます。

③ 塗料を塗る

【着色塗装】フタを開け、塗装面に塗料を出すか、または塗装布に塗料を出します。次に塗布した塗料を木目に沿ってすり込むように均一に塗り広げます。最後に余分な塗料を拭き取って下さい。

【上塗り】着色塗装後 4 時間以上乾燥させてから「ボタニカルカラーペイント透明」を同様に塗り仕上げます。

※ 必ず上塗り「ボタニカルカラーペイント透明」を塗装し仕上げして下さい。

「ボタニカルカラーペイント透明」の代わりに「EG アクアシリーズ」を使用することで、より耐久性が向上します。

※ 塗り重ね時に表面にザラツキがある場合には、#320 程度のサンドペーパーで表面を軽く研磨してから塗ると滑らかに仕上がります。

塗料を正しく使っていただくため、必ずお読み下さい。

【**塗装上の注意**】◆ワックスや塗料が塗られている素材や、水分の吸い込まない化粧合板には使用できません。◆気温 5℃以下、雨天、湿度の高い時（85%以上）、風の強い日には使用しないで下さい。◆十分に乾燥していない木材には使用しないで下さい。◆旧塗膜が残っている部分と無い部分で仕上がり状態に違いがでます。◆塗装前にサンドペーパーを掛け塗り面を平らにするときれいに仕上がります。◆塗装用具にはウェス（布）をご使用下さい。◆塗料は薄めずにそのままご使用下さい。◆本品の使用前に容器をよく振り、中身を均一にしてご使用下さい。◆目立たないところで試し塗りをし、色や仕上がりを確認の上でご使用下さい。◆風通しの良い屋外で作業して下さい。◆塗装作業中、乾燥中とも換気をよくし十分に乾燥させて下さい。◆乾燥時間・塗り面積・着色力・色合いなどは気象条件・素材・形状・塗り方などにより異なります。◆使用後のウェスはよく乾燥させてから一般ごみとして処分して下さい。

【**取扱い上の注意**】◆塗装本来の目的以外に使用しないで下さい。◆直に食品に触れる物には使用しないで下さい。◆体調の悪い人・アレルギー体質・偏頭痛特異体質の人・妊娠している人は使用しないで下さい。◆他の塗料との混合は避けて下さい。◆塗装中は手袋や保護眼鏡などを着用し、皮膚に付いた塗料はすぐに水で洗い流して下さい。◆塗料を長く皮膚に触れさせないで下さい。◆作業後は手洗いやうがいを十分にし、作業着も洗濯して下さい。◆残塗料・廃液は下水・河川などに捨てず、容器は中身を使い切ってから廃棄して下さい。◆やむをえず塗料を捨てる時は、新聞紙などに塗り広げ乾かしてから一般ごみとしてお住まいの自治体ルールに従って処分して下さい。◆塗膜は太陽光などにより若干変色（黄変）します。変色してはいけな場所へ使用しないで下さい。

【**応急処置**】◆作業中気分が悪くなった時はただちに作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にして下さい。必要に応じて医師の診察を受けて下さい。◆皮膚に付着した時は、すぐに石鹸と水で洗い落とし、痛みまたは皮膚に変化がある時は医師の診察を受けて下さい。◆誤って飲み込んだ時は、速やかに医師の診察を受けて下さい。◆目に入った時は、ただちに多量の水で十分に洗い、速やかに医師の診察を受けて下さい。

【**保管上の注意**】◆子供の手の届かない所に保管し、誤飲・誤食しないように注意して下さい。◆塗料の蓋を完全に閉め、直射日光の当たる場所や 0℃以下の場所を避けて冷暗所に保管して下さい。◆一度凍ってしまった塗料は使用できませんのでご注意下さい。



ユニオンペイント株式会社

〒270-0235 千葉県野田市尾崎 2325-40 TEL:0297-61-8031