

ユーテリティーコートはサンジング(中塗り)とトップコート(上塗り) の両方を兼ね備えた塗料です。

- 専用のサンジングが不要のため塗料ロスを軽減できます。
- 塗膜の毛羽立ちが少ないため研磨は毛羽取り感覚で行えます。研磨時間の短縮となります。
- 素地着色後、ユーテリティーコートを塗装することにより最短2工程で仕上げられます。
- 密着性・肉付き性が良好です。

## 用途

- 建築木部内装
- 家具
- 内装ドア
- テーブルトップ
- 一般木工用













## 荷姿

A液(主剤)16kg、B液(硬化剤)16kg (32kgセット) A液(主剤) 4kg、B液(硬化剤) 4kg ( 8kgセット)

『木づかい』の心で快適な環境を



UNION PAINT GROUP

Nonートルエン・キシレン塗料 環境対応型

# ユーティリティーコート特消



ユーティリティーコート特消 A液 (83-890) ユーティリティーコート B液 (83-039)



82-931~935 AFウレタンシンナー

塗装工程

ユーティリティーコートの標準塗装工程

工程	塗料		配合量	塗布量	乾燥時間	塗装方法
素地研磨	P180~240 サンドペーパー					
着色	コンビステイン コンビシンナー		100部 100~300部	40 <b>~</b> 50 g/m³	1 時間 (20℃)	刷毛塗り (ワイピング可)
中塗り		液液液	100部 100部 0~30部	65~110 g/m²	2時間 (20℃)	刷毛塗り スプレー
塗膜研磨	P320~400 サンドペーパー					
上塗り		液液液	100部 100部 0~30部	65~110 g/m²	2時間 (20℃)	刷毛塗り スプレー

一回の塗布量

 $6 \sim 1.0 \text{ g/R}^2 (6.5 \text{ g} \sim 1.1.0 \text{ g/m})$ 



- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時にカブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加して下さい。
- (3) B液(硬化剤)の使用後は、密栓し冷暗所に保存して下さい。
- (4) A液(主剤)は分離・沈殿している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用下さい。
- (5) 塗装時には、十分に換気を行ってください。

消防法分類

第四類第一石油類

有機溶剤の種類

第二種有機溶剤



#### 株式会社W&Lユニオン

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸1650-1 TEL:0297-61-8031 FAX:0297-61-8032

URL: http://www.wandlunion.com

特約店