

# 塗膜性能試験表

令和 年 月 日

殿



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

TEL 0297-61-8033 FAX 0297-61-8032

製品名 88-8200~8298 ラスティックカラーペイント (各色)

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法		
1	耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 24時間スポット	
2	耐アルカリ性	痕跡 (黒変)	5%炭酸ナトリウム水溶液 24時間スポット	
3	耐水性	合格	水道水 24時間スポット	
4	耐アルコール性	やや痕跡	60%エタノール水溶液 24時間スポット	
5	耐溶剤性 ①	やや痕跡	キシレン 24時間スポット	
6	耐溶剤性 ②	やや痕跡	塗料用シンナー 24時間スポット	
7	耐シンナー性	痕跡	11-02 ラッカーシンナー 24時間スポット	
8	耐湿熱性	合格	沸騰水の上に沸騰水入りステンレスカップ 15分放置	
9	耐光性	異常なし	杉材 2回塗り、キルンランプ 72時間	
10	耐汚染性	マジック・黒	痕跡	汚染物質を 24時間スポットした後、ベンジンをウエスに付けて拭き取り。 ※マジック：油性マジックを使用 ※インキ：水性染料を使用
11		マジック・赤	痕跡	
12		クレヨン・黒	痕跡	
13		クレヨン・赤	痕跡	
14		インキ・黒	痕跡	
15		インキ・青	痕跡	
16				
17				
18				
備考	物性試験 素材 : 杉材 塗装 : 原液をウエスにてワイピング (拭き取り仕上げ) 塗装 2回塗り 養生期間 : 1週間  ※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります。			