

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

J-T No 品名	83-393	ETポローレフラット	3分消	A液
	395		半艶消	
	397		7分消	
	390		全艶消	

系 統 2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途 テーブルトップ、カウンタートップ、工芸品、家具、建築内装仕上げ など

使用B液 83-009 ETポローレフラット B液

混合比率 A : B = 1 : 1

使用シンナー 82-931~935 AFウレタンシンナー

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	0%	10%	20%	30%
	10℃での粘度	20	16	13	12
	20℃ "	17	14	12	11
	30℃ "	16	13	11	10

※ 上記数値は、イフタカップ(秒)でのデータです。

※ 塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14~20秒
エアースプレー	10~14秒

温 度 と 乾 燥 時 間	温 度	5℃	10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	40分	25分	15分	7分
	指圧乾燥	2時間	70分	45分	25分
	硬化乾燥	4時間	2時間	90分	50分
	可使時間	12時間	8時間	6時間	4時間

一回の塗布量 6~10g/尺<sup>2</sup> (65g~110g/m<sup>2</sup>)

- 使用上の注意
- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
  - (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。
  - (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
  - (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。