

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名	91 - 03 AF EGラッカーフラット	3分消
	05	半艶消
	07	7分消
	10	全艶消

系 統 硝化綿上塗り塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど

使用シンナー 91 - 20 AF EGラッカーうすめ液

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	20%	40%	60%	80%	100%
	10 での粘度	36	22	17	14	12
	20 での粘度	29	17	14	12	11
	30 での粘度	26	15	12	11	10

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と 乾 燥 時 間	温 度	10	20	30
	指触乾燥	8分	5分	3分
	指圧乾燥	25分	15分	10分
	硬化乾燥	2時間	1時間	30分

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

- 使用上の注意
- (1) 希釈には、必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用下さい。
 - (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
 - (3) 分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。