

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名    16-87    ウレタンフローF半艶消  
              16-88    ウレタンフローF全艶消  
              16-95    ウレタンフローF

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	塗 膜 硬 度	HB	鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間
2	指 触 乾 燥	2時間	100g/m <sup>2</sup> at 20℃
3	指 圧 乾 燥	4時間	100g/m <sup>2</sup> at 20℃
4	硬 化 乾 燥	6時間	100g/m <sup>2</sup> at 20℃
5	塗 膜 の 外 観	合格	透明であって、刷毛目、しわ、泡の程度が大きくなり、一様な塗膜であること
6	不 粘 着 性	合格	粘着性がないこと
7	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式 1/2インチ 1kg×50cm
8	耐 摩 耗 性	10mg	摩耗減量が100回について15mg以下
9	耐 水 性	合格	60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥
10	耐 揮 発 油 性	合格	石油ベンジン 3分間スポット
11	耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
備 考			