

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 18-10 白ラックニス
18-11 白ラックニス

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	10～15分	塗布量 70g/m ² 20℃
2 指圧乾燥	30～40分	塗布量 70g/m ² 20℃
3 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
4 塗膜の外観	合格	塗膜の外観が正常であること
5 上塗り性	合格	ラッカー
6 引っかき硬度	F	鉛筆法 三菱ユニ
7 不粘着性	合格	見本品と比べて粘着性が大きくないこと
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
備考		