

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 31ライン エコラッカーエナメル

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| 試験項目 | 試験成績 | 試験方法 |
|-----------|--|---|
| 1 指触乾燥 | 5分 | 90g/m ² at 20℃ |
| 2 硬化乾燥 | 60分 | 90g/m ² at 20℃ |
| 3 付着性 | 合格 | 2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験 |
| 4 寒熱繰返し試験 | 合格 | 60℃×2時間⇔-20℃×2時間 5サイクル |
| 5 引っかき硬度 | HB | 鉛筆法 三菱ユニ |
| 6 耐衝撃性 | 合格 | デュポン式1/4インチ 500g×20cm |
| 7 耐屈曲性 | 合格 | 50℃×2時間加熱後φ10mmの折り曲げに耐えること |
| 8 耐加熱性 | 合格 | 80℃×2時間 |
| 9 耐水性 | 合格 | 60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥 |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 備考 | 31-01 エコラッカー メタリックベース細目 31-02 エコラッカー メタリックベース中目 31-03 エコラッカー メタリックベース粗目 31-12 エコラッカー ホワイート 31-15 エコラッカー ホワイート半艶消 31-17 エコラッカー ホワイート7分消 31-19 エコラッカー ホワイート全艶消 | 31-21 エコラッカー エロー 31-24 エコラッカー エローオーカー 31-31 エコラッカー オレンジ 31-42 エコラッカー チンチングレッド 31-60 エコラッカー ミロリーブルー 31-78 エコラッカー インディアンレッド 31-82 エコラッカー ローヤルブラック |