

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 86-313 ESウレタンサンジング

86-313A/AL-020、025B=1/1

--	--	--

試 験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1 塗 膜 硬 度	F	鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間
2 付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
3 耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
4 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
5 耐 熱 性	合格	120℃乾燥器中に2時間
6 耐 黄 変 性	やや黄変	フェードメーター 24時間照射
7 耐シンナー性	合格	J I S K 5538ラッカーシンナー 10分間スポット
8 指 触 乾 燥	20分	100g/m ² at 20℃ (AL-020使用時)
9 指 圧 乾 燥	70分	100g/m ² at 20℃ (")
10 硬 化 乾 燥	3時間	100g/m ² at 20℃ (")
11 研磨性 2時間後	やや不良	100g/m ² at 20℃
12 研磨性 4時間後	合格	100g/m ² at 20℃
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備 考	物性試験 ナラ突き板に中塗り塗布後1週間後に試験	