

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 89-81 EGバリューウレタンサンジング 主剤

89-81A/89-811B=1/1

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	10分	100g/m ² at 20℃
2	指 圧 乾 燥	40分	100g/m ² at 20℃
3	硬 化 乾 燥	2時間	100g/m ² at 20℃
4	可 使 時 間	3時間	20℃
5	付 着 性	合格	2mm間隔 基盤目セロハンテープ剥離試験
6	研摩性 3時間後	合格	100g/m ² at 20℃ #320手研摩
	研摩性 6時間後	合格	100g/m ² at 20℃ #320手研摩
	研摩性 16時間後	合格	100g/m ² at 20℃ #320手研摩
7	塗 膜 の 透 明 性	合格	120g/m ² 2回塗装
8	寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
9	上 塗 り 性	合格	ラッカー、ウレタン塗料との密着性
10	引 っ か き 硬 度	H~F	鉛筆法 三菱ユニ
11	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
12	耐 加 熱 性	合格	120℃乾燥器中に2時間
13	耐 黄 変 性	合格	フェードメーター 24時間照射
14	耐シンナー性	合格	JIS K 5538ラッカーシンナー 30秒スポット
15	耐アルコール性	合格	60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット
16	耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
17	耐 酸 性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
18	耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
19	耐汚染性マジック黒	合格	2時間後、JIS K 5538ラッカーシンナー拭取り
20	耐汚染性クレヨン赤	合格	2時間後、JIS K 5538ラッカーシンナー拭取り
備			
考			