

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 91-71 EGジャストワンクリヤー  
 91-75 EGジャストワンフラット半艶消  
 91-80 EGジャストワンフラット全艶消

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| 試験項目         | 試験成績                     | 試験方法                        |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 指触乾燥       | 20分                      | 100g/m <sup>2</sup> at 20℃  |
| 2 硬化乾燥       | 3.5時間                    | 100g/m <sup>2</sup> at 20℃  |
| 3 可使時間       | 8時間                      | 20℃                         |
| 4 付着性        | 合格                       | 2mm間隔 基盤目セロハンテープ剥離試験        |
| 5 寒熱繰返し試験    | 合格                       | 60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル      |
| 6 引っかき硬度     | F~H                      | 鉛筆法 三菱ユニ                    |
| 7 耐衝撃性       | 合格                       | デュポン式1/4インチ 500g×20cm       |
| 8 耐加熱性       | 合格                       | 120℃乾燥機中に2時間                |
| 9 耐湿熱性       | 合格                       | 500ml ビーカーに沸騰水を入れ塗膜上に20分放置  |
| 10 耐水性       | 合格                       | 60℃温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥       |
| 11 耐シンナー性    | 合格                       | JIS K 5538 ラッカーシンナー 30秒スポット |
| 12 耐アルコール性   | 合格                       | 60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット      |
| 13 耐石油ベンジン性  | 合格                       | 石油ベンジン 2時間スポット              |
| 14 耐酸性       | 合格                       | 5%酢酸水溶液 2時間スポット             |
| 15 耐アルカリ性    | 合格                       | 1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット        |
| 16 耐汚染性マジック黒 | 合格                       | 2時間後 JIS K 5538 ラッカーシンナー拭取り |
| 17           |                          |                             |
| 18           |                          |                             |
| 19           |                          |                             |
| 備考           | 物性試験<br>ナラ突き板に塗布後1週間後に試験 |                             |